

DEGADUR® 111

2-komponent primer og forseglings masse til beton/brodæk.

Egenskaber

DEGADUR® 111 methylacrylatharpiks samt tilhørende DEGADUR® F 111 filler komponent til fremstilling af 2-komponent primer og forseglings masse til beton/brodæk.

Dokumenteret anvendelig før påsvejsning af bitumenplade isolering. Kan også i specifikke tilfælde anvendes på fugtigt underlag.

Anvendelse

Primeren DEGADUR® 111 må kun anvendes sammen med DEGADUR® F 111 (filler komponent). Blandingsforholdet mellem DEGADUR® 111 (harpiks) og DEGADUR® F 111 (fyldmasse) er 18,6 kg harpiks til 10 kg fyldmasse. De to komponenter skal omrøres i mindst 5 minutter for at sikre, at de bliver fuldstændig opblandet. Mængden af hærder kan tilpasses overfladetemperaturen på det underlag, der skal have påført belægningen (se tabellen).

Påføringsmetode: med gummiskrabere eller -rulle.

Forbrug: 0,7-1,2 kg/m² (afhængig af overfladens ruhed og sugsevne).

Emballage

DEGADUR® 111 (harpiks):	190 kg ståltrømler
DEGADUR® 111 (harpiks):	25 kg spand
DEGADUR® 111 (harpiks):	18,6 kg spand
DEGADUR® F 111 (fyldmasse):	10 kg papirsække

Holdbarhed

Mindst 6 måneder i originalemballage.

Opbevaringsforhold

Opbevares ved 25 °C. Beskyt produktet mod direkte sollys. Hold papirsække tørre.

Ved temperaturer på under +15 °C kan den paraffin, der er opløst i harpiksen, bundfældes. Materialet skal omrøres grundigt før brug.

Pot life og hærdetid ved forskellige temperaturer

Temperatur (°C)**	BPO Hærder (% i vægt)*	Pot life (min.)	Hærdetid (min.)
+5	2	ca. 11	ca. 30
+10	1,5	ca. 8	ca. 30
+15	1,2	ca. 8	ca. 30
+20	1	ca. 7	ca. 30
+25	0,7	ca. 8	ca. 30

* Mængden er beregnet ud fra DEGADUR® 111 iblandet DEGADUR® F 111.

** Temperaturangivelserne henviser til harpiks-, gulv- og lufttemperaturen.

BEMÆRK! Alle værdierne stammer fra laboratorietest. Der kan forekomme afvigelser, som skyldes miljømæssige faktorer.

Yderligere bemærkninger

Ved temperaturer på under ±0 °C skal der desuden bruges Accelerator 101 (ca. 0,5 % ved 0 °C op til 3 % ved -30 °C), og der skal bruges samme mængde hærdepulver i forholdet 2 % efter vægt.

Bemærk! "Grøn beton" må ikke primes!

Jan. 2012 erst. marts 2010

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11
www.basf-cc.dk

Tekniske data:

Leveringsform:	DEGADUR® 111: DEGADUR® F 111:	uklar væske grå, finkornet filler
Viskositet:	DEGADUR® 111 (harpiks): DEGADUR® 111/DEGADUR® F 111:	250 til 500 mPas (23 °C, DIN 53 018, Brookfield) 2000-4000 mPas (23 °C)
Massefylde:	DEGADUR® 111 (harpiks): DEGADUR® F 111 : DEGADUR® 111/DEGADUR® F 111:	ca. 1 g/cm ³ (20 °C, DIN 51 757) ca. 3 g/cm ³ 1,5 g/cm ³ (20 °C, DIN 51 757)
Vægtfylde:	DEGADUR® F 111 :	1,1-1,3 g/cm ³
T-maks.:	20 til 30 min/80 til 140 °C (ved 23 °C) [20 g DEGADUR® 111 (harpiks) + 0,2 g BPO, 50 %]	
Aktivator:	DEGADUR® 111 (harpiks) er foraktiveret til temperaturer fra +5 °C til +30 °C.	
Initiator/hærder:	BPO-hærder, afhængig af temperaturen, se tekniske data.	
Flammepunkt:	+10 °C (MMA, DIN 51755)	

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

DEGADUR 111

Symbol: Xi Lokalirriterende, F Meget brandfarlig.

Indeholder: Methylmethacrylat.

Meget brandfarlig. Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelse-shandsker under arbejdet. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må kun bruges på steder med god ventilation. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode (1993): 4-5

MAL-kode brugsklar blanding: 3-5

Produktet er omfattet af bek. nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Produktet er omfattet af bek. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer.

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

DEGADUR F 111

Symbol: Xi Lokalirriterende.

Indeholder: Portlandcement.

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjensskade.

Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af. Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm

under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode (1993): 00-4

MAL-kode brugsklar blanding: 3-5

Produktet er omfattet af bek. nr 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag II, (cemen-tholdige produkter).

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er af-givet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet.

Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

Forbehold for ændringer og trykfejl.