

# DEGADUR® B 71

Elastificeret methacrylat kunstharpiks med middel viskositet til fremstilling af 2-komponent gulvbelægninger.

## Produktbeskrivelse

DEGADUR® B 71 grunder er en reaktiv metakrylharpiks, som også hærdet hurtigt ved lave temperaturer. Specielt egnet til meget absorberende underlag.

## Påføringsmetode

DEGADUR® B 71 grunder må kun forarbejdes med hærdet. Mængden skal tilpasses overfladetemperaturen (se tabel).

Påføres med gummiskrabere og rulle.  
Forbrug ca. 500 g/m<sup>2</sup>.

Ved ekstremt absorberende underlag skal der eventuelt grundes 2 gange. Inden hærdning anbefales i reglen en let afsanding af DEGADUR® B 71 (kvarssand 0,3 - 0,8 mm).

## Bemærk

Ved temperaturer under +5°C skal der desuden anvendes Accelerator 101 (ca. 0,5% ved 0°C – 3% ved -30°C) under overholdelse af 6 vægt-% hærdpulver 50%.

## Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under +25°C. Beskyt mod direkte sollys. Ved temperaturer på under +15°C kan det i bindemidlet opløste paraffin bundfælde. Materialet skal gennemrøres grundigt inden anvendelse.

## Holdbarhed

Mindst 6 måneder i originalemballage.

Marts 2010 erst. dec. 2005

## Emballage

190 kg's tromle.

## Pot life og hærdetid ved forskellige temperaturer

Temperatur (°C)**	Hærdet (% i vægt)*	Pot life (min.)	Hærdetid (min.)
+5	6	ca. 15	ca. 25
+10	5	ca. 15	ca. 20
+20	3	ca. 10	ca. 15
+30	2	ca. 10	ca. 15

\* Mængden er beregnet ud fra DEGADUR® B 71.

\*\* Temperaturangivelserne henviser til harpiks-, gulv- og lufttemperaturen.

**BEMÆRK!** Alle værdierne stammer fra laboratorietest. Der kan forekomme afvigelser, som skyldes miljømæssige faktorer.

## Tekniske data:

Udseende:	Lidt uklart væske.
Viskositet:	175-375 mPa•s (v. 23°C)
Densitet:	0,99 g/cm <sup>3</sup> (v. 20°C)
Forarbejdningstemp.:	fra +5°C til +30°C.

## Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**Mærkning**

Symbol: Xi, Lokalirriterende  
F, Meget brandfarlig

Indeholder: Methylmethacrylat.

Meget brandfarlig. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

**MAL-kode (1993):** 4-5

**MAL-kode brugsklar blanding (1993):** 3-5

**PR-nr.:** 1872717

Forbehold for ændringer og trykfejl.