



0098-11



Fikseringslim

PCI Fikseringslim UFX 382

til fiksering af vinyl- og tekstilbelægninger

Anvendelse

- Til gulve indendørs
- Til fiksering af cushioned vinyl- og tekstilbelægninger med forskellig bagside, også til SDR, PUR-skumbagside og filtbagside
- Også egnet til slidbelægninger som f.eks. PVC, linoleum, eller forseglet parket
- Egnet til gulvvarme
- Egnet til belastning med stolehjul i beboelsesrum

Produktegenskaber

- Meget emissionssvag GEV-EMICODE EC 1
- Fri for opløsningsmidler ihht. TRGS 610; Giscode D1.
- Neutral lugt
- Belægningen kan tages op igen
- Stor rækkeevne

Leveringsform

- 12 kg plastspand

Tekniske data:

Materialebasis:	kunstharpiksdispersion
Komponenter:	1-komponent
Densitet:	ca. 1,20 g/cm ³
Konsistens:	flydende
Farve:	lysbeige
Forbrug:	ca. 100 - 200 g/m ²
Rum- og underlagstemperatur:	+15 °C - +25 °C
Påføring:	i én retning, på underlag klar til belægning, finporet skumgummirulle eller tandspartel A1 afhængig af belægningens bagside
Afluftningstid* ved tekstilbelægninger:	ca. 10 - 15 minutter
ved cushioned vinylbelægninger:	ca. 20 - 30 minutter
Belastbar:	straks

*ved + 23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger disse tider. Højere luftfugtighed forlænger de oplyste tider.



Tandspartel A1

Egnede underlag

- Absorberende mineralske gulve
- Mineralske PCI spartelmasser
- Ikke absorberende underlag

Forbehandling af underlag

- Krav i henhold til DIN 18365
- Underlagene skal være jævne, rene, tørre og faste. Slidbelægninger skal være fast forbundet med underlaget. Spartlede underlag, spånplader og andre absorberende underlag skal være grundet med PCI Universalgrunder VG2. Grunderen forhindrer, at der ved senere afvaskning af fikseringen trænger for meget vand ned i underlaget. På slidbelægninger, kan der efter at fikseringen er fjernet, forekomme forandringer i udseendet afhængig af den fikserede belægning.

Forarbejdning af UFX 382

- Belægningen skæret groft til, lægges ud i rummet og bukkes halvt om. UFX 382 påføres jævnt og heldækkende på underlaget. Efter en afluftningstid på ca. 10 - 30 minutter lægges belægningen på. Filmen skal være tør men stadig klæbende (afprøves med finger-spidsen).



Feb. 2012 erst. april 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

PCI[®]
Til fagfolk

- Fjernelse af belægningen igen: Belægningen løsnes i kanten og trækkes af. Eventuelle rester af fikseringen fugtes med egnet rengøringsmiddel og fjernes efter ca. 30 minutters virketid. **Slidbelægningerne skal dernæst grundrenses.**
- **De specielle læggevejledninger fra de respektive belægningsproducenterne skal under alle omstændigheder nøje overholdes.**

Rengøring af værktøj

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Forurenedede belægninger rengøres straks med varmt vand eller tæpperens (tekstilbelægninger).

Lagerholdbarhed

Ved tør og kølig men frostfri opbevaring ca. 9 måneder.

Arbejds miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

MAL-kode (1993): Ikke omfattet

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Feb. 2012 erst. april 2009

PCI[®]
Til fagfolk