

## Linoleumsklæber

# PCI Linoleumsklæber LKL 334

til påklæbning af linoleum i baner m.m.

### Anvendelsesområder

- Til gulve indendørs.
- Til påklæbning af
  - linoleum i baner og fliser.
  - korklinoleum.
- Egnede til gulvvarme.
- Egnede til belastning fra stole med hjul iht. DS/EN 12529.

### Produktegenskaber

- Meget emissionssvag, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Fri for opløsningsmidler iht. TRGS 610; Giscode D1.
- Lugtneutral.
- God klæbeevne.

### Leveringsform

- 14 kg plastspand.

### Egnede underlag

- Absorberende mineralske gulve.
- Mineralske PCI spartelmasser.

### Forbehandling af underlag

- Kravene i DIN 18 365 er gældende
- Underlaget skal være klar til belægning, rent, tørt, uden revner, fast og bæredygtigt. Det skal være fri for maling og andre vedhæfningsreducerende materialerester.
- Om nødvendigt slibes underlaget, støvsuges grundigt, grundes og spartles med egnet PCI spartelmasse (mindst 2 mm lagtykkelse).

### Forarbejdning af PCI Linoleumsklæber LKL 334

- Forudsætningen for en korrekt pålægning er et egnet rumklima på mindst +18°C og en relativ luftfugtighed på under 65%.
- Før de lægges skal belægningerne akklimatiseres; således skal linoleum-banebelægninger dagen for pålægningen opbevares groft tilskåret, oprullet og stående i det tilsvarende tempererede rum, indtil de lægges. Det anbefales at linoleumsfliser pakkes ud dagen før pålægningen.
- PCI Linoleumsklæber LKL 334 omrøres grundigt før brug og påføres jævnt på underlaget med en egnet tandspatel. Inden for ca. 20 minutter lægges belægningen på, og den stryges eller rulles over.
- Sørg for at hele belægningens bagside er befugtet.
- Værktøj rengøres umiddelbart efter brug med varmt vand. Forurenede belægninger rengøres omgående med varmt vand.
- **De specielle lægningsvejledninger fra de enkelte belægningsproducenter skal under alle omstændigheder følges nøje.**

### Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.



Aug. 2011 erst april 2009

### BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro  
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

## Tekniske data

### Materialetekniske data:

Materialebasis:	Acrylatdispersion, additiver, konserveringsmiddel, kunstharpiksdispersion
Komponenter:	1-komponents
Vægtfylde:	Ca. 1,33 g/cm <sup>3</sup>
Konsistens:	Pastøs
Farve:	Lys beige
Lagerholdbarhed:	Ved frostfri opbevaring ca. 9 måneder i uåbnet original emballage, ikke over +30°C

### Anvendelsestekniske data:

Forbrug:	ca. 350 til 450 g/m <sup>2</sup>
Rum- og underlagstemperatur:	+18°C til +25°C, rel. luftf. < 65%
Påføring:	Ensidet på underlaget som er klar til belægning med tandspartel B1 eller B2. Ved belægninger under 4 mm anvendes tandspartel B1.
Pålægningstid:	0 til 20 minutter
Kan belastes efter*:	Ca. 24 timer
Tætning af fuger med smeltetråd efter*:	Ca. 24 timer
Slutklæbekraft efter*:	Ca. 72 timer

\* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed.

Højere temperaturer reducerer, og lavere temperaturer forlænger disse tider.

## Mærkning

Produktet er efter EU-retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.

MAL-kode (1993): 00-1

## Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



Tandspartel B1



Tandspartel B2



The Chemical Company

### BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

### BASF AS

Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

### BASF AB

Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladsen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Aug. 2011 erst. april 2009

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk