

PVC Klæber**PCI PVC Klæber PKL 328-L**

til påklæbning af ledende PVC belægninger m.m.

Anvendelsesområder

- Til gulve indendørs
- Til påklæbning af ledende PVC belægninger
- Til påklæbning af ledende gummibelægninger med sleben bagside og glat eller let struktureret overflade indtil 3,5 mm tykkelse
- Til klæbning af ledende linoleumsbelægninger indtil 4 mm tykkelse
- Også egnet på absorberende dobbeltgulvelementer
- Egnet til gulvvarme
- Egnet til belastning med stolehjul i henhold til DIN EN 12529

Produktegenskaber

- Meget emissionssvag, GEV-EMICODE EC 1.
- Fri for opløsningsmidler ihht. TRGS 610; Giscode D1.
- Ledende i henhold til DIN EN 13415
- Farve: grå
- God strygbarhed

Leveringsform

- 14 kg plastspand

Egnede underlag

- Absorberende mineralske gulve
- Mineralske PCI spartelmasser
- Absorberende dobbeltgulvelementer

Forbehandling af underlag

- Det er kravene i DIN 18356, der er gældende.
- Underlaget skal være klar til belægning, rent, tørt, revnefrit, fast og bæredygtigt.

Fremstilling af afledersystem:

- Pr. 30 m² fremstilles med PCI Kobberbånd KB 938-L en tilslutning til potentialudligner (jord).
- **Samtlige tilslutninger skal udføres af en el-installatør i henhold til gældende bestemmelser.**

**Forarbejdning af PKL 328-L**

- PKL 328-L omrøres godt før brug og påføres med egnet tandspartel jævnt på underlaget
- Den påførte klæber skal aflufte, afhængig af belægningen, og de ledende belægninger lægges i indenfor bearbejdningsperioden og gnides omhyggeligt fast eller rulles (se anvendelsestekniske data). Efter 15–30 minutter rulles over igen.
- Sørg for heldækkende fugtning af belægningens bagside.
- Svejsning af sømmene må tidligst finde sted efter 48 timer.
- **De specielle vejledninger fra de enkelte belægningsproducenter skal under alle omstændigheder nøje overholdes.**



Rengøring af værktøj

Værktøj rengøres med varmt vand umiddelbart efter brug. Forurenede belægninger renses omgående.

Lagerholdbarhed

Ved tør og kølig men frostfri opbevaring ca. 9 måneder.

Arbejds miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

MAL-kode(1993): 00-1

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data:

Materialetekniske data

Materialebasis:	kunstharpiksdispersion
Komponenter	1-komponent
Densitet:	ca. 1,22 g/cm ³
Konsistens:	pastøs
Farve:	grå
Gennemgangsmodstand:	<3x10 ⁵ Ohm

Anvendelsestekniske data

Forbrug:	ca. 250 - 400 g/m ²
Rum-, underlags- og materialetemperatur:	+18 °C - +30 °C
Påføring:	på én side, på underlag klar til belægning

- PVC- og gummibelægninger:	tandspartel A2
- Linoleum:	tandspartel B1
Afluftningstid*	
- for PVC belægninger:	ca. 5 minutter
- for gummibelægninger:	ca. 5 minutter
- for linoleum	-

Kan lægges i *

- PVC belægninger:	efter 5 – 20 minutter
- gummibelægninger:	efter 5 – 15 minutter
- linoleum:	efter 0 – 10 minutter
Kan belastes efter*:	ca. 48 timer
Slutklæbestyrke efter *:	ca. 72 timer

*ved + 23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger disse tider. Højere luftfugtighed forlænger de oplyste tider.



Tandspartel A2



Tandspartel B1



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals
Denmark A/S**
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almindelige retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Okt. 09 erst. april 09

PCI[®]
Til fagfolk