

Tæppefiksering

PCI Tæppefiksering FRS 387

til fiksering af tæppefliser

Anvendelsesområder

- Til gulve indendørs
- Til yderligere fiksering af 'selvliggende' tæppefliser
- Til fiksering af belægninger med filtbagside i beboelsesrum.
- Også egnet til slidbelægninger som f.eks. PVC, linoleum, eller forseglet parket
- Egnet til gulvvarme

Produktegenskaber

- Meget emissionssvag, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Fri for opløsningsmidler ihht. TRGS 610; Giscode D1.
- Ringe lugt
- Overfladeklæbrig
- Forhindrer at tæppefliser eller belægninger med filtbagside rutscher
- Tæppefliserne er lette at tage op og skifte

Tekniske data:

Materialebasis:	kunstharpiksdispersion
Komponenter:	1-komponent
Densitet:	ca. 1,01 g/cm ³
Konsistens:	lavviskos
Farve:	hvid
Forbrug:	ca. 60 til 120 g/m ²
Rum- og underlagstemperatur:	+15 °C - +25 °C
Påføring:	i én retning på underlag klar til belægning, finporet skumgummirulle
Afluftningstid:	ca. 15 - 30 minutter
Ilægningstid*:	ca. 15 - 60 minutter efter påføring af FRS 387
Belastbar:	straks

*ved + 23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger disse tider. Højere luftfugtighed forlænger de oplyste tider.

Leveringsform

- 10 kg plastdunk

Egnede underlag

- Grundede absorberende gulve og PCI spartelmasser
- Ikke absorberende gulve, også fastsiddende slidbelægninger som f.eks. PVC, linoleum eller forseglet parket.

Forbehandling af underlag

- Kravene i henhold til DIN 18365
- Underlagene skal være jævne, rene, tørre og faste. Slidbelægninger skal være fast forbundet med underlaget
- Spartlede underlag og andre absorberende underlag skal være grundet med PCI Universalgrunder VG2 fortyndet 1:1 med vand.

Forarbejdning af FRS 387

- FRS 387 påføres jævnt og heldækkende på underlaget med en finporet skumgummirulle. Efter en afluftningstid på ca. 15 - 30 minutter lægges belægningen på.
- Når FRS 387 er tørret til en transparent film, kan belægningen lægges på. Når belægningen er lagt på, gnides den over.
- De specielle læggevejledninger fra de respektive belægningsproducenter skal under alle omstændigheder nøje overholdes.



Sept. 2011 erst. april 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Rengøring af værktøj

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Forureneede belægninger rengøres straks med varmt vand eller tæpperens.

Lagerholdbarhed

Ved tør og kølig men frostfri opbevaring ca. 9 måneder.

Arbejds miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

MAL-kode (1993): 00-1

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

April 09 erst. feb. 06

PCI[®]
Til fagfolk