

**Dispersionsspartel**

# PCI Dispersionsspartel DIS 44

til finspartling af gulve m.m.

**Anvendelsesområder**

- Indendørs
- Til finspartling af gulve inden lægning af tekstilgulvbelægninger og elastiske gulvbelægninger.
- Til fremstilling af en spartling som spærre mod blødgøringsmidler (migrationspærre)
- Til fremstilling af glatte og jævne flader
- Til spartling af træspånplader, PVC- og CV-belægninger
- Til spartling af gamle klæbestofrester, undtagen sulfitlud- og bitumenklæbestofrester
- Til spartling af isoleringsunderlag af kork, kork/gummi- eller gummigranulat
- Til lagtykkelser indtil 1 mm.

**Produktegenskaber**

- Lavt indhold af opløsningsmidler ihht. TRGS 610; Giscode D2.
- Brugsklar
- Sikker vedhæftning, forarbejdes uden grunder
- Kan betrædes efter ca. 1 time, kan slibes efter ca. 2 timer
- Egnet til gulvvarme
- Egnet til stolehjul

**Leveringsform**

- 10 kg plastspand

**Forbehandling af underlag**

- Det er kravene i DIN 18365, der er gældende.
- Underlaget skal være rent, tørt, fast, bæredygtigt, fri for olie og fedt. Det skal være fri for maling og andre vedhæftningsreducerende materialerester.
- Stærk forurening og vedhæftningsreducerende materialerester og overflader, gamle rester af klæbestoffer og belægninger fjernes så vidt muligt mekanisk (kuglehamring, slibning).

**Tekniske data:**Materiale tekniske data

Materialebasis:	kunstharpiksdispersion
Komponenter	1-komponent
Konsistens:	pastøs
Farve:	hvid

Anvendelsestekniske data

Forbrug:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	indtil 1 mm
Rum- og underlagstemperatur:	+10 °C - +25 °C
Hærdetid*	
- kan betrædes efter:	ca. 1 time
- kan slibes efter:	ca. 2 timer
- klar til belægning efter:	ca. 2 timer
Egnet til belastning med stolehjul:	ja

\*ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger disse tider. Højere luftfugtighed forlænger de oplyste tider.

**Forarbejdning af DIS 44**

På gamle belægninger eller spånplader spartles fugerne først, som dernæst skal tørre. DIS 44 spartles på underlaget i op til 1 mm lagtykkelse med f.eks. mur-ske. På ru, ujævne underlag kan det være nødvendigt med endnu et spartel-lag. Dette påføres på det første hærdede spartellag.



## Bemærk

- DIS 44 er ikke egnet på sulfitlud- og bitumenklæbere eller -klæberester. Disse underlag grundes med Mastertop P 605.
- Ved opstigende fugt fra underlaget anvendes Mastertop P 605 og der søges PCI rådgivning.
- Ved lægning af gulvbelægninger på DIS 44 må der kun arbejdes med dispersionsbelægningsklæbere.

## Rengøring af værktøj

Værktøj, maskiner og blandeværktøj rengøres umiddelbart efter brug med vand. I udhærdet tilstand er rengøring med vand ikke længere mulig.

## Lagerholdbarhed

Ved tør og kølig men frostfri opbevaring: ca. 12 måneder.

## Arbejds miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

## Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

**MAL-kode(1993):** 00-1

## Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals  
Denmark A/S**  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødskov  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF AS**  
Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

**BASF AB**  
Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejds vilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Maj 09 erst. dec. 05

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk