

BASF

The Chemical Company

**CE**

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg
Hersteldatum siehe Chargennummer

EN 13813 CT-C40-F7

Zement-Bodenausgleich
für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten:	A2, s1
Freisetzung korrosiver Stoffe:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit:	KLF
Biegezugfestigkeit:	F7
Druckfestigkeit:	C40
Verschleißwiderstand:	KLF
Schallabsorption:	KLF
Trittschallsolisering:	KLF
Wärmedämmung:	KLF
Chemische Beständigkeit:	KLF

Hurtighærdnende spartelmasse

PCI Hurtigspartel SSP 33

til cementbaserede underlag m.m.**Anvendelsesområder**

- Indvendig.
- Til spartling og nivellering af gulve før lægning af gulvbelægninger.
- Til fremstilling af glatte og jævne flader.
- Til udjævning af cementbaserede underlag.
- Til udjævning af calciumsulfatgulve.
- Til udjævning af magnesitgulve.
- Til udjævning af ikke absorberende underlag, f.eks. keramiske flisebelægninger.
- Til lagtykkelser 0,5 -5 mm.
- Egnet til gulvvarme.
- Egnet til stole med hjul ved mindst 1 mm lagtykkelse.
- Er uden grunding egnet til at udjævne
 - ikke-absorberende underlag med god vedhæftning, vandtætte og hårde klæbere
 - nye, godt afsandede støbeasfalt-underlag
 - normalt eller svagt sugende cementbaserede underlag
- Til lagtykkelser fra 0,5 til 10 mm; når der skal lægges parket anvendes fra 2 til 10 mm; på støbeasfalt anvendes fra 2 til 5 mm lagtykkelse.

Produktegenskaber

- Meget emissionssvag, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
- Tildelt "Blaue Engel" økomærket pga. lav emission (RAL UZ 113).
- Lavt chromat indhold; Giscode ZP 1.
- Støvreduceret; reduceret støvudvikling når der åbnes, hældes og omrøres.
- Let flydende, kan forarbejdes stående med rakel.
- Kan betrædes efter ca. 1 time (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed).
- Kan slibes efter ca. 1,5 time (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed).

**Forbehandling af underlag**

Underlaget skal være rent, tørt, fast, bæredygtigt, fri for olie og fedt, maling og andre rester som kan forringe vedhæftningen. Stærk forurening og vedhæftningsreducerende materialerester/overflader fjernes mekanisk (kuglesandblæsning, slibning). Huller repareres med PCI Standfast Spartel STS 38. For at forhindre SSP 33 i at løbe ned i kantfuger kan der påføres PCI Kantbånd. Grovslib godt vedhæftende limrester. Når der skal klæbes parket eller laminat på SSP 33, skal alle limrester og rester fra spartelmasse fjernes først. Ligeledes skal sammenhængsstyrken ikke være under 10 N/mm².



Aug. 2011 erst. juli 2010

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

PCI[®]
Til fagfolk

Grundning

- Der grundnes med PCI Universalgrunder VG 2, ufortyndet eller fortyndet 1:1 med vand. Vær opmærksom på tørretiden af grunderen. Spandens indhold omrøres grundigt før forarbejdning. PCI Universalgrunder VG 2 påføres jævnt på underlaget med f.eks. en fin skumgummirulle.
- For hurtig priming på betongulve, cement og calciumsulfat-underlag kan anvendes PCI Gisogrund Rapid. Undgå pyttedannelse! SSP kan påføres lige efter filmdannelse (ca. 5 minutter) og primeren er blevet transparent - også på calcium-sulfatgulve. PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet som primer når der skal påføres parket eller laminat efterfølgende.
- SSP 33 er uden grundning egnet til at udjævne
 - ikke-absorberende underlag med god vedhæftning, vandtætte og hårde klæbere.
 - nye, godt afsandede støbeasfalt-underlag.
 - normalt eller svagt sugende cementbaserede underlag.

Forarbejdning af PCI Hurtigspartel SSP 33:

- Koldt blandevand hældes i et rent blandekar. PCI Hurtigspartel SSP 33 tilsættes, og der blandes med egnet røre- eller mixerværktøj i mindst 3 minutter, indtil blandingen er fri for klumper.
- PCI Hurtigspartel SSP 33 hældes ud på den tørre grunder eller på det forberedte underlag og fordeles med en spartel i den nødvendige lagtykkelse.

N.B.

- Stivnet mørtel må hverken fortyndes med vand eller blandes med frisk PCI Hurtigspartel SSP 33.
- Ved blanding af PCI Hurtigspartel SSP 33 skal den angivne mængde blandevand overholdes. Tilsætningsstoffer er ikke tilladt.
- Ved forhøjet restfugt i det cementbaserede underlag grundnes med PCI PU Primer VG 5 eller PCI Epoxygrunder 390 og BASF konsulent kontaktes.
- I tilfælde af at der skal lægges et spartellag nr. 2 kan det lægges på det endnu fugtige spartellag nr. 1. Er det første spartellag tørret, skal der grundnes med PCI Universalgrunder VG 2 eller PCI Gisogrund rapid.
- Ved stigende lagtykkelse skal der forventes øget udtørringstid, inden spartlen er klar til belægning.
- Værktøj, maskiner og blanderedskaber rengøres umiddelbart efter brug med vand. I udhærdet tilstand er det ikke længere muligt at rengøre med vand.

Lagerholdbarhed

Ved tør opbevaring ca. 6 måneder i uåbnet emballage.

Arbejdshygieniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Tekniske data:

Materiale tekniske data

Materialebasis:	Specialcement med tilsætningsstoffer
Komponenter:	1-komponents
Konsistens:	Pulverform
Farve:	Grå
Lagerholdbarhed:	Ved tør opbevaring ca. 6 måneder i uåbnet emballage
Leveringsform:	25 kg kraftpapirsæk med polyetylenindlæg

Anvendelsestekniske data

Forbrug:	Ca. 1,5 kg pulver/m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	0,5 - 10 mm
Rum- og underlagstemperatur:	+10°C - +25°C
Blandingsforhold:	25 kg PCI Hurtigspartel SSP 33 + 5,75 til 6,25 l vand Delmængder: 1 kg PCI Hurtigspartel SSP 33 + 230 til 250 ml vand
Konsistens:	Tyndtflydende
Forarbejdbar i*:	Ca. 15-20 minutter
Udhærdetid* 2 mm lagtykkelse	
- kan betrædes efter:	Ca. 1 timer
- kan slibes efter:	Ca. 1,5 timer
- belægning kan ske efter:	Ca. 2 timer
Egnet til belastning fra stole med hjul:	Fra 1 mm lagtykkelse
28 d trykstyrke:	≥ 40 MPa

* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed.

Højere temperaturer reducerer, og lavere temperaturer forlænger disse tider.

Mærkning

Symbol: Xi, lokalirriterende

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Yderligere informationer

BASF råder over en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

 **BASF**

The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Aug. 2011 erst. juli 2010

 **PCI**
Til fagfolk