



PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg
Herstelldatum siehe Chargennummer

EN 13813 CT-C50-F7

Schnellzement-Bodenausgleich
für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten:	A2, s1
Freisetzung korrosiver Stoffe:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit:	KLF
Biegezugfestigkeit:	F7
Druckfestigkeit:	C50
Verschleißwiderstand:	KLF
Schallabsorption:	KLF
Trittschallisolation:	KLF
Wärmedämmung:	KLF
Chemische Beständigkeit:	KLF

Ekstremt hurtighærdnende spartelmasse

PCI Lynspartel BSP 42

til cementbaserede underlag m.m.

Anvendelsesområder

Indvendig. Til hurtig udjævning af fordybninger, huller, gulvujævnheder og til fremstilling af hulkebler på:

- Cementbaserede underlag
- Anhydritgulve
- Støbeasfaltgulve
- Spånplader
- Plankegulve
- Egnede til gulvarme
- Egnede til stole med hjul ved mindst 1 mm lagtykkelse

Til lagtykkelser fra 0 til 5 mm i forbindelse med overfladeudjævning.

Produktgenskaber

- Meget emissionsvag, GEV-EMICODE EC 1.
- Lavt chromat indhold; Giscodex ZP 1.
- Stiv-plastisk konsistens, stabil
- Meget hurtigt hærdende, kan betrædes efter ca. 15 minutter.
- Kan slibes

Leveringsform

5 kg pose med polyetylenindlæg

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være tørt, rent, fast, bæredygtigt, fri for olie og fedt. Det skal være fri for maling og andre vedhæftningsreducerende materialerester. Stærkt forurened overflader kræver en mekanisk rengøring i form af slibning eller sandblæsning. Eksisterende revner lukkes.

Grunding

På egnede underlag (se anvendelsesområder) er grunding ikke nødvendig.

Forarbejdning af PCI Lynspartel BSP 42

Koldt blandevand hældes i et rent blandekar. PCI Lynspartel BSP 42 tilsættes, og der omrøres med egnet røre- eller mixerværktøj eller med hånden, indtil blandingen er fri for klumper.

PCI Lynspartel BSP 42 spartles på underlaget i den nødvendige lagtykkelse.

N.B.

Bland kun så meget materiale, som kan forarbejdes indenfor den oplyste forarbejdningstid.

Stivnet mørtel må hverken fortyndes med vand eller blandes med frisk PCI Lynspartel BSP 42.

Ved blanding af PCI Lynspartel BSP 42 skal den angivne mængde blandevand overholdes. Tilsætningsstoffer er ikke tilladt.

Værktøj, maskiner og blanderedskaber rengøres umiddelbart efter brug med vand; i udhærdet tilstand er det ikke længere muligt at rengøre med vand.



Juli 2010 erst. Maj 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Tekniske data:Materialetekniske data:

Materialebasis:	Specialcement med tilsætningsstoffer
Komponenter:	1-komponents
Konsistens:	Pulverform
Farve:	Mørkebrun
Lagerholdbarhed:	Ved tør og kølig opbevaring ca. 6 måneder i uåbnet original emballage.

Anvendelsestekniske data:

Forbrug:	Ca. 1,6 kg pulver/m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	0 - 5 mm
Rum- og underlagstemperatur:	+10°C til +25°C
Blandingsforhold:	5 kg PCI Lynspartel BSP 42 + ca. 1,4 l vand
Delmængder:	1 kg PCI Lynspartel BSP 42 + ca. 280 ml vand
Konsistens:	Stiv-plastisk
Forarbejdbar i*:	Ca. 5 minutter
Udhærdetid*	
- kan betrædes efter:	Ca. 15 minutter
- kan slibes efter:	Ca. 30 minutter
- kan belægges efter :	Ca. 30 minutter
Egnet til belastning fra stole med hjul:	Fra 1 mm mindstelagtykkelse
28 d trykstyrke:	≥ 50 MPa

* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer reducerer, og lavere temperaturer forlænger disse tider. Højere luftfugtighed forlænger de angivne tider.

Lagringsevne

Ved tør og kølig opbevaring
ca. 6 måneder i uåbnet original emballage.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning

Produktet er efter EU-retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Juli 2010 erst. Maj 2009

PCI[®]
Til fagfolk