

Lasol ME

oliebaseret formolie

Produkt:

Aktive komponenter:	Ekstra paraffinadditiveret letflydende mineralolie.
Densitet:	0,84 ± 0,02 kg/ltr.
Udseende:	Gullig væske.
Viskositet (40°C):	7-9 cST (Herzog).
Flammepunkt:	>100°C.
Uklarhedspunkt:	Ca. -12°C (vurderet visuelt)
Flydepunkt:	Ca. -15°C (vurderet visuelt)

Anvendelse:

Lasol ME anvendes ved betonstøbning på byggeplads og i betonelementindustrien til forme af:

- Træ, stål og kunststof.
- Lodrette og vandrette støbninger.
- Glatte og strukturerede overflader.
- Farvede betoner.
- Beton med høj temperatur.

Egenskaber:

Lasol ME er en kemisk virkende formolie, som forbruges under betonens hydratisering. Dette medfører en optimal vedhæftning for puds, maling og klæbestoffer. Lasol ME har følgende egenskaber:

- Nedsætter friktionen ved afformningen.
- Reducerer antallet af luftporer i overfladen.
- Mindsker misfarvninger.
- Efterlader formen ren.
- Hindrer rustdannelse på formen.
- Forlænger forskallingens levetid.

Lasol ME er afprøvet for allergifremkaldende og hudirriterende virkning efter internationalt anerkendte metoder. Testrapporten sendes gerne.

Sept. 09 erst. juni 99



rende virkning efter internationalt anerkendte metoder. Testrapporten sendes gerne.

Brugsanvisning:

Lasol ME leveres brugsfærdig.

Forinden påføringen af formolie må formen være omhyggeligt renset.

Olien skal påføres i et tyndt jævnt lag og dække hele formoverfladen.

Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføringen kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

Man må være omhyggelig ved betonifyldningen, således at man ikke fjerner formolien fra visse dele af formen, da man i så tilfælde vil få partier, hvor beton og form vil have vanskeligt ved at skilles, hvilket kan afstedkomme skader på form og/eller beton.

Det er ofte nødvendigt at behandle stærkt sugende overflader flere gange.

Forbruget er afhængigt af formoverflade og påføringsmetode:

Vejledende forbrug:

Glatte overflader: 0,02 ltr/m².
Ru overflader: 0,04 ltr/m².

Lasol ME kan anvendes ved temperaturer ned til -15°C. Formoliens egentemperatur, bør af hensyn til for-brug og påføring være over 0°C. Overforbrug og påføringsvanskeligheder, øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

Opbevaring:

Lasol ME bør opbevares frostfrit, i tæt tillukket emballage og iøvrigt i henhold til brandmyndighedens bestemmelse. Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år.

Levering:

25 ltr. dunke.
210 - tromler.
Tank.

Arbejdshygiejniske oplysninger:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning:

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

Indeholder:

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette, uspecificeret petroleum.

Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode(1993): 00-1

PR-nr.: 163177

Forbehold for ændringer og trykfejl.