

Rajasil SPB Udkastmørtel

Fabriksfremstillet tørtmørtel CS IV iht. DIN EN 998-1 (P III iht. DIN 18 550) med WTA certifikat til forbehandling af pudsunderlag.

Anvendelsesområde

Forbehandling af pudsunderlag (hæftebro) på glatte eller svagt sugende murværk. Er på grund af det sulfatbestandige bindemiddel også egnet til sulfatholdigt murværk.

Al anden anvendelse sker på brugerens eget ansvar.

Sammensætning

Sulfatbestandigt bindemiddel, hvid hydratkalk, grusblanding med en maks. kornstørrelse på ca. 4 mm samt tilsætningsstoffer til forbedring af vedhæftningsevnen.

Farve

Grå.

Forbrug

Ca. 5 kg tørtmørtel/m² ved netformet udkastning.

Ca. 8 kg tørtmørtel/m² ved heldækkende påføring.

Emballage

25 kg.

Forbehandling af underlag

Støv, løse dele og ikke fastsiddende belægninger fjernes fra pudsunderlaget. Løs fugemørtel kradses ud i en dybde på 2 cm. Stærkt sugende pudsunderlag skal forvandes grundigt inden udkastning af mørtlen.

Forarbejdnings- og underlagstemperatur

Mindst + 5 °C. Hvis temperaturen falder under denne værdi under hærkning, kan det have vedvarende negativ virkning på produktets egenskaber. Ved høje temperaturer (og/eller vindbelastning) skal der træffes yderligere foranstaltninger for at forhindre en for hurtig udtørring.

Blanding af mørtlen

Tørtmørtlen blandes med den nødvendige mængde blandevand ved hjælp af boremaskine påsat omrører eller fritfaldsblander. Det er også muligt at anvende blandepumpe (mørtelslanger skal indkøres med kalksvumme, og der skal anvendes efterblander)

Forarbejdning

Kan påføres manuelt eller med egnet pudsemaskine. Påføres ved netformet udkastning – dækning ca. 50 %.

Hærdningstid

Ved netformet udkastning er hærdningstiden til påføring af puds mindst 12 timer, ved heldækkende påføring mindst 4 døgn.

Efterbehandling

Ny påført udkastmørtel skal beskyttes mod for hurtig udtørring (sol, vind, høje temperaturer), frost og regn.

Opbevaring

Opbevares tørt. Lagerholdbarhed i original emballage: ca. 6 måneder. Lavt chromatindhold iht. TRGS 613 i mindst 9 måneder efter produktionsdato.

Kvalitetskontrol

Løbende laboratorieovervågning af produktionen.



Dec. 2011 erst. juni 2010

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xi Lokalirriterende.

Indeholder: Portlandcement, Calciumhydroxid.

Efter tilsætning af vand er blandingen alkalisk.

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet i berøring med huden, tages det tilsmudsede og gen-nævædede tøj straks af og huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode(1993): 00-4

Forbehold for ændringer og trykfejl.