

# PCI Gisogrund Rapid

Lyngrunder til mineralske underlag

## Anvendelsesområder

- Ind- og udvendig
- Til væg og gulv
- Til hurtig filmdannende, fugtspærrende grunding på gips-puds, gipsgulve, gipskartonplader, gipsfiberplader, anhydritgulve og byggeplader, porebeton, beton, puds og murværk som behandling før fliselægning.
- Til hurtig filmdannende grunding før påføring af selvudflydende gulvudjævningsmasser som kan spartles, f.eks. PCI Periplan samt andre hydraulisk hærdnende mørtel- og anhydritgulve.

## Produktegenskaber

- Danner hurtigt en film; allerede efter 15 minutter kan der arbejdes med PCI fliseklæbere eller PCI spartelmasser.
- Rosa kontrolfarve; muliggør meget god overfladekontrol.
- Vedhæftningssikker, PCI fliseklæbere og PCI spartelmasser hæfter sikkert på overflader, der er grundet med PCI Gisogrund Rapid.
- Beskytter tyndt mørtelfundament eller udjævningspartel mod for hurtigt vandudtræk, forlænger åbningstid, forbedrer vedhæftning og forhindrer dannelse af svindrevner.
- Forhindrer blæredannelse og for hurtigt vandudtræk ved underlagsudjævning med PCI Periplan.
- Brugsklar
- Lugtneutral
- Ringe tendens til sprøjt i forbindelse med påføring.

## Forbehandling af underlaget

- Underlaget skal være fast, rent og bæredygtigt. Oliepletter, vedhæftningsreducerende overflader, f.eks. opløsningsmiddelfrie klæberester fra belægninger og forureninger fjernes omhyggeligt. Nylagte cementgulve må ikke udvise mere end 4% indhold af restfugt, og slebne anhydrit- eller gipsgulve ikke mere end 0,5% (måles med CM-apparat).



## Forarbejdning af PCI Gisogrund Rapid

1. PCI Gisogrund Rapid omrystes grundigt før brug.
2. Den fornødne mængde PCI Gisogrund Rapid hældes i en egnet spand.
3. Dernæst påføres PCI Gisogrund Rapid ufortyndet med skumgummirulle jævnt og mættende på overfladen. Undgå at der dannes pytter.
4. Når PCI Gisogrund Rapid har dannet film (farveskifte, grundingen bliver transparent), kan de efterfølgende arbejder straks udføres

## N.B.

- Må ikke forarbejdes ved underlagstemperaturer på under +10° og over +25°C.
- Ved delopsætning af fliser skal den samlede væg-flade (f.eks. bag badekar eller oven over flise-belægning) grundes.
- Ved opsætning af tapet på underlag, som er grundet



## Tekniske data:

### Materialetekniske data

Materialebasis	Modifieret kunstharpiksdispersion
Komponenter	1-komponents
Densitet	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Kontrolfarve	Rosa
Mærkning i henhold til	
- Forordning om farligt gods (færdselslov)	Ikke farligt godt
- Forordning om brændbare væsker	Ikke brændbar væske
- Forordning om farlige stoffer	Ikke mærkningspligtigt produkt
Yderligere oplysninger: jf. afsnit om sikkerhedsoplysninger	
Lagerholdbarhed	Ca. 12 måneder
Opbevaring	Tørt og køligt, men frostfrit
Levering:	1 l og 10 l dunk

### Anvendelsestekniske data

Underlag	Forbrug af	Rækkeevne af 10 l
Gipsunderlag:	PCI Gisogrund Rapid	PCI Gisogrund Rapid
Anhydritgulve, afretningslag med klæberester fra gamle belægninger	Ca. 80-150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 65-125 m <sup>2</sup>
Sugende mineralske underlag f.eks. betonunderlag, cementgulve, kalk-cement-puds, porebeton, kalksandsten o.l.	Ca. 50-150 ml/m <sup>2</sup>	ca. 65-200 m <sup>2</sup>
Forarbejdningstemperatur	+10°C til + 25°C (rum- og underlagstemperatur)	
Udtørringstider*		
- Kan betrædes efter	Ca. 15 minutter	
- Kan bearbejdes med PCI fliseklæbere og PCI spartelmasser efter	Ca. 15 minutter	
Temperaturbestandighed for den udhærdnede film	- 20° - + 80°C	

\*Ved + 23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer reducerer, og lavere temperaturer forlænger de oplyste tider.

med PCI Gisogrund Rapid, forsinkes hærdningen af tapetlimen. Savsmuldstapet o.l. må først males over, når tapetlimen er fuldstændigt hærdnet.

- Bemærk oplysninger fra gipsleverandør om maksimalt tilladt fugtighed og lagtykkelse af gipsunderlag.
- PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet til grunding af vandopløselige klæberester fra belægninger (f.eks. sulfittud- og bitumenklæber). Disse skal fjernes fuldstændigt.
- Før lægning af forarbejdede natursten skal klæberester fra gamle belægninger fjernes fuldstændigt.
- PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet som grunding for støbeasfaltgulve og gamle keramikbelægninger. Til støbeasfaltgulve anvendes PCI Gisogrund, til gamle keramikbelægninger PCI FL Grunder 303.
- Ved påføring af PCI Gisogrund Rapid skal pytter undgås.
- PCI Gisogrund Rapid må ikke hældes ud på underlaget men skal påføres med skumgummirulle.
- Værktøj rengøres umiddelbart efter brug med vand

## Sikkerhedsoplysninger:

Generelle oplysninger om dispersionsprodukter. Dispersionen må ikke tørre ind på huden. Indtørret dispersion

fjernes med vand og sæbe. Ved risiko for stænk skal øjnene beskyttes. Hvis dispersionen kommer i øjet, skylles der grundigt med vand. Hvis irritationen af øjet ikke aftager i løbet af få minutter, søges der øjenlæge!

Yderligere oplysninger fremgår af PCI sikkerhedsdatabladet.

## Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

## Mærkning:

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

**MAL-kode:** 00-1 (1993)

## Yderligere informationer:

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals Denmark A/S**  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødovre  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF Construction Chemicals Norge AS**  
Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 90 19 70  
Fax: +47 22 90 19 71  
www.pci-norge.no

**BASF Construction Chemicals Sweden AB**  
Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejds vilkårene på byggepladsen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige. I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab. Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Feb. 2007

**PCI**  
Til fagfolk