

## Special-rensemiddel

# PCI Cementslørfjerner - Sur

Syreholdigt rensmiddel til alle syrefaste belægninger

**Anvendelsesområder**

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Til fjernelse af cementslør, mørtel- og kalkrester.
- Til alle syrefaste overflader, såsom keramiske fliser, cotto-plader samt diverse naturstensplader, fx tæt, ikke poleret granit, skifer, gnejs og kvartsit.

**Produktegenskaber**

- **Fjerner** hurtigt og nemt cementslør, cementrester, salpeterudslag og snavs.
- **Særdeles effektiv.**
- **Meget god rækkeevne.**

**Forbehandling af underlag**

Overfladen, som skal behandles, skal forvandes grundigt. Dette gælder især cementbaserede fuger. For at undgå beskadigelse af fugemørtlen skal mørtlen og dens kapillarporer være fuldstændig mættet med vand.

**Forarbejdning af PCI Cementslørfjerner - Sur**

1. PCI Cementslørfjerner – Sur sprayes på eller påføres med en svamp, alt efter graden af tilsmudsning ufortyndet eller fortyndet med vand (maks. 1:5). Lad midlet virke i nogle minutter; det skal herved undgås, at overfladen begynder at tørre op. På større flader skal der arbejdes i afsnit. Om nødvendigt skal den behandlede overflade atter fugtes med vand.
2. Det løsnede smuds skures af med en hård børste og samles op fra belægningens overflade med svamp, svampebræt eller gulvklud. Skyl grundigt efter med rigelige mængder rent vand.
3. Indånd ikke sprøjtetåge fra PCI Cementslørfjerner - Sur.

**Bemærk**

- Inden brug bør egnetheden afprøves på et ikke synligt sted.



- U hensigtsmæssig anvendelse af PCI Cementslørfjerner - Sur kan medføre beskadigelse eller pletdannelse på cementbaserede fuger.
- Ved indendørs arbejde er det nødvendigt at fjerne metaller eller at tildække disse, også hvis de ikke kommer i direkte kontakt med PCI Cementslørfjerner - Sur.
- Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme over for syrer, såsom diverse granittyper (fx Kashmir White), emalje, eloxal, diverse kunststoffer og følsomme pyntefliser.
- Kalkholdige natursten, som fx marmor, muslingekalksten, Solnhofer fliser, jura-marmor, frådsten mm. tåler ikke syre. Anvendelse af sure rengøringsmidler kan medføre permanente skader!
- Emalje og forkromede genstande skal tildækkes.



**Tekniske data:**Materiale teknologiske data

Materialebasis:	vaskeaktive stoffer, uorganisk og organisk syre
Farve:	Rød - transparent
Densitet:	1,060 g/cm <sup>3</sup>
pH-værdi:	sur (- 0,5 til - 0,9)
Opløselighed i vand:	Fuldstændigt

Data vedr. anvendelse

Forbrug:	ca. 25 - 50 ml/m <sup>2</sup> ved ufortyndet anvendelse
Rækkeevne:	1 l PCI Cementslørjern - Sur rækker til ca. - ved ufortyndet anvendelse: 10 - 15 m <sup>2</sup> - fortyndet med vand i forhold: 1:2 30 - 45 m <sup>2</sup> - fortyndet med vand i forhold: 1:5 60 - 90 m
Forarbejdningstemperatur:	+5 °C til +25 °C (underlagstemperatur)

Forbehold for ændringer og trykfejl.

**Leveringsform**

1 l firkantet flaske med børnesikker lukning (4 stk. pr. pakke).

**Lagerholdbarhed**

mindst 4 år; opbevares tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

**Arbejdshygiejniske oplysninger**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

**Mærkning**

Symbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: Saltsyre

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af aerosol-tåger. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation.

**MAL kode (1993):** 5-4

**Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:**

Rådet forordning (EF) nr. 648 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

**Yderligere informationer**

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals Denmark A/S**  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF Construction Chemicals Norge AS**  
Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

**BASF Construction Chemicals Sweden AB**  
Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Aug. 08 erst. sept. 07

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk