

Special-beskyttelses- og plejemiddel

PCI Klinkeimprægnering

til hårdtbrændte klinker - porcellanato

Anvendelsesområder

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Også til borde, køkkenbordplader etc.
- Til matte, ubehandlede, højglanspolerede, finslebne, strukturerede og profilerede klinker.

Produktegenskaber

- **Beskyttelse** mod olie- og fedtpletter samt pletter fra vandige produkter.
- **Belægningens skridsikkerhed** forandres slet ikke eller kun ubetydeligt.
- **Usynlig**, ingen filmdannelse
- **Kalk- og vandafvisende.**
- **Klar til brug.**

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være rent og tørt. På nylagte gulve skal eventuelle mørtelrester fjernes ved hjælp af PCI Cementslørsfjerner - Sur. Gamle gulve skal rengøres med PCI Grundrens - Intensiv.

Forarbejdning af PCI Klinkeimprægnering

1. PCI Klinkeimprægnering påføres ufortyndet i et tyndt, men dækkende lag ved hjælp af malerrulle eller pensel. Påføring af et yderligere lag på det endnu våde lag forøger virkningen. Der bør dog ikke arbejdes med overskydende mængde, men kun påføres så meget PCI Klinkeimprægnering, som underlaget kan optage. På vægflader arbejdes nedefra og opåder.
2. Lad produktet virke i mindst én time, og saml herefter overskydende imprægneringsmiddel op med en tør, sugende klud. Hvis produktet er begyndt at tørre, fjernes filmen med en klud, der er vædet med benzin/renebenzin eller med PCI Klinkeimprægnering. Herefter poleres resterne væk med en ren og tør klud. Der må ikke blive slør tilbage.
3. Tørretiden for PCI Klinkeimprægnering er på 3 til 4 timer. I denne tid må man ikke træde på eller røre ved



fladen, og den må ikke udsættes for fugt. Imprægneringens fulde virkning er opnået efter ca. 24 timer.

4. PCI Klinkeimprægnering må ikke sprøjtes på. Indånding af sprøjtetåge er sundhedsskadeligt.

Bemærk

- Glas og overflader, der er følsomme over for opløsningsmidler, skal beskyttes.
- På grund af klinkers tætte overflade må der kun påføres så meget af produktet, som flisen kan optage.
- Klinker må aldrig behandles med filmdannende eller porefyldende rengøringsmidler, såsom vokseemulsion eller brun sæbe (fx polish).
- Til effektiv beskyttelse af fugerne bør PCI Klinkeimprægnering påføres i rigelige mængder på de rene og tørre fuger.



Ved ikke fuldstændigt hærdede, fugtige eller snavsede fuger kan der opstå usædvanlige eller misfarvninger.

Tekniske data:

Materialeteknologiske data

Materialebasis:	Silikonholdig
Densitet:	0,770 g/cm ³
Farve:	Transparent
<u>Data vedr. anvendelse</u>	
Forbrug:	ca. 17 - 25 ml/m ²
Rækkeevne*:	1 liter PCI Klinkeimprægning rækker til ca. 40 til 60 m ²
Temperaturbestandighed:	-20°C til +40°C
Forarbejdningstemperatur:	+5°C til +25°C (underlagstemperatur)

* afhænger af underlagets sugsevne

Leveringsform

1 l blikbeholder med børnesikker lukning (4 stk. pr. pakke).

Lagerholdbarhed

mindst 4 år; opbevares tørt, frostfrit og ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xn Sundhedsskadelig

Indeholder: Isoparaffiner, C10-13

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL kode (1993): 2-1

Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødovre
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 07

PCI[®]
Til fagfolk