

Specialprodukt til beskyttelse og pleje

PCI Farveforstærker

til alle natur- og kunststenoverflader

Anvendelsesområder:

- Inde
- Til gulve, trapper, sålbænke, vægbelægninger m.m.
- Til farvefremhævende imprægnering af alle sugende natur- og kunststensplader såsom skifer, marmor, kalksten, sandsten, terrazzo, Solnhofen-plader samt til åbenporede klinker.
- Til farveintensivering af flammet eller savet granit samt til ru porfy.
- På grund af sine høje resistens også særdeles velegnet til alkaliske underlag som f.eks. frilagt beton og betonsten.

Produktegenskaber:

- Intensiverer farven, forstærker strukturen og reducerer modtageligheden overfor smuds.
- Vandfast.
- Vandafvisende, beskytter stenen og gør det lettere at pleje den.
- Fremragende vedhæftning på alle nævnte underlag.
- Hurtigtørrende.

Leveringsform:

- 1 l spand med børnesikret lukkeanordning (4 stk. pr. pakke).

Lagerholdbarhed:

Mindst 4 år, opbevares tørt, frostfrit, ikke konstant over +30°C.

Forbehandling af underlag:

Overfladen, der skal behandles, renses. Overflader, som er ufølsomme overfor syrer, f.eks. upoleret granit, ru porfy eller gnejs, kan renses grundigt med PCI Grundrens - sur, alle andre kalkholdige eller syrefølsomme natur- og kunststen, som f.eks. marmor, skifer, sandsten, terrazzo m.m. bør renses grundigt med PCI Grundrens - intensiv.



Efter rensning skal underlaget tørre godt. Overfladen skal være helt tør inden påføring (gennemsnitlig ventetid ved nylagte flader op til ca. 8 uger, efter regn eller rensning nogle dage).

Forarbejdning af PCI Farveforstærker:

1. PCI Farveforstærker påføres jævnt med pensel eller rulle.
2. Den påførte mængde skal være tilpasset stenoverfladens sugeevne. Påføres der for meget, kan overfladen blive glat.
3. PCI Farveforstærker må ikke sprøjtes på. Indånding af sprøjte-tåge er sundhedsskadeligt.

Bemærk:

- PCI Farveforstærker er tørrer hurtigt og kan betrædes allerede efter kort tid, men bør beskyttes i mindst 24 timer mod fugtpåvirkning.



- Sørg for god ventilation.
- Ved nedsat virkning kan behandlingen gentages flere gange.
- Hvis der, efter at overfladen er tør, opstår hvide pletter, er det tegn på, at der er fugt i stenen. Derfor anbefales det at lave et forsøg på et ikke synligt sted.
- På belægningsopbygninger, som har berøring med jord, skal konstruktionen beskyttes mod gennemfugtning fra bagsiden.
- Må ikke forarbejdes ved luft- og overfladetemperaturer under +10°C eller over +25°C. Undgå direkte sollys og træk.
- PCI Farveforstærker er ikke egnet til klinker, poleret marmor og granit eller andre underlag med ingen eller kun lidt sugsevne.

Tekniske data:

Materiale tekniske data

Materialebasis:	Opløsning af siloxaner i kulbrinte
Densitet:	0,795 g/cm ³
Farve:	transparent
Opløselighed i vand:	uopløselig

Anvendelsestekniske data

Forbrug:	ca. 50 - 100 ml/m ²
Rækkeevne :	1 l PCI Farveforstærker rækker til ca.10 - 20 m ²
Forarbejdningstemperatur:	+10 °C - +25° C (underlagstemperatur)

* afhængig af overfladens art og sugsevne

PCI sortiment rengøring – pleje – beskyttelse:

Keramik

Rengøring

- PCI Grundrens – Sur
- PCI Grundrens – Intensiv
- PCI Gulvplejers
- PCI Fugerens
- PCI Cementslørffjerner – Sur

Pleje og beskyttelse

- PCI Klinkeimprægning

Natursten

Rengøring

- PCI Naturstensplejers

Pleje og beskyttelse

- PCI Farveforstærker
- PCI Naturstensimprægning

Sanitet og beboelse

- PCI Skimmelfjerner, klorfri

Arbejdshygiejniske oplysninger:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning:

Symbol: Xn Sundhedsskadelig

Indeholder: Lavtkogende hydrogeneret nafta, alifatisk.

Brandfarlig. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug særligt arbejdstøj. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne behold-er eller etiket.

MAL-kode (1993): 3-1

Yderligere informationer:

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
 Hallandsvej 1, DK-6230 Rødovre
 Telefon: +45 73 66 30 30
 Fax: +45 73 66 30 31
 www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS
 Risløkkveien 2
 N-0580 Oslo
 Telefon: +47 22 72 78 00
 Fax: +47 22 78 78 01
 www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB
 Sjöflygvägen 44
 SE-183 62 Täby
 Telefon: +46 31-26 84 60
 Fax: +46 31-26 84 80
 www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 09 erst. aug. 08

PCI[®]
 Til fagfolk