

Specialgrunder

PCI Pecimor® Betongrunder

til kælderydervægge af beton

Anvendelsesområder

- Til udendørs brug
- På betonunderlag
- Som grunder til PCI Pecimor 1K og PCI Pecimor 2K

Der kan udføres blærefri bitumen tyklagsmembraner på betonydervægge efter grunding med PCI Pecimor Betongrunder.

Produktegenskaber

- Gør det muligt at påføre tykke bitumenbelægninger uden luftbobler til tætning af betonydervægge.
- Pulverform, brugsklar efter omrøring i vand.

Forbehandling af underlag

- Underlaget skal være fast sundt og bæredygtig, min. betonstyrke B15. Ved støbning, hvor der anvendes funda-blokke, skal alle fuger være udfuget.
- Det skal være frit for fordybninger, åbne revner og grater, støv, tjære, beg, forskallingsolie, gammel maling eller andre vedhæftningshindrende belægninger.
- Underlaget skal være tørt eller kun let fugtigt. Eventuelle kanter skal knækkes af. Keler skal rettes af og afrundes med en radius på mindst 4 cm med PCI Repafix 50 eller en opblandet, jordfugtig mørtel, der består af cement, sand, vand og PCI Emulsion (1 : 3 blandevand).

Forarbejdning af PCI Pecimor Betongrunder

1. Hæld 9 l vand i en ren blandebeholder, og tilsæt 1 kg PCI Pecimor Betongrunder, idet der røres med et egnet røre- eller blandeværktøj sat på en langsomtgående, kraftig boremaskine, indtil opløsningen bliver klar. Ved delmængder er blandingsforholdet følgende: 1 del PCI Pecimor Betongrunder til 9 dele vand
2. Grunder
Påfør grunderen i én arbejdsgang med en malerpensel eller sprøjte til forskallingsolie i et jævnt lag, så underlaget er dækket og mættet.

**3. Påføring af forseglingen**

Påfør PCI Pecimor 1K eller PCI Pecimor 2K som forsegling på den let fugtige overflade inden for 20 minutter efter påføring af PCI Pecimor Betongrunder.

Bemærk

- PCI Pecimor Betongrunder må ikke anvendes ved en underlagstemperatur på under +5 °C og over +25 °C.
- Hvis de angivne forarbejdnings- og ventetider overskrides, kan det ikke garanteres, at den efterfølgende forsegling med tyk bitumenbelægning bliver uden luftblærer.
- Rengør værktøj med vand straks efter brug.
- Lagerholdbarhed: min. 12 måneder, opbevares tørt ved en temperatur under +30 °C. Åbnede beholdere med PCI Pecimor Betongrunder skal lukkes omhyggeligt for at beskytte pulveret mod fugt.



Tekniske data

Materialeteknologiske data

Materialebasis:	Pulverblanding
Komponenter:	1 komponent
Densitet:	ca. 1,0 g/cm ³
Konsistens:	Pulverformet
Farve:	Hvid

Anvendelsestekniske data

Forbrug:	
- opblandet grunder i vand	Ca. 100 - 250 ml/m ²
- pulver	Ca. 10 - 30 g/m ²
Forarbejdningstemperatur:	+ 5°C - 25°C (underlagstemperatur)
Underlagets beskaffenhed:	Tør til let fugtig
Blandingsforhold:	1 vægt del PCI Pecimor Betongrunder: 9 vægt- dele vand
Blandetid:	ca. 1 minut
Anvendelsestid*:	Skal anvendes inden for 5 timer efter opblanding
Åbentid*:	Foretag forseglingen med PCI Pecimor produkterne indenfor 20 minutter på den påførte, let fugtige grunder.
Temperaturbestandighed:	-20°C til +80°C

* ved + 23°C og 50% relativ luftfugtighed (højere temperaturer reducerer og lavere temperaturer forlænger de oplyste tider)

Leveringsform

1 kg plastbeholder

Arbejdshygiejniske oplysning

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xi, lokalirriterende.

Irriterer øjnene.

Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

MAL-kode (1993): 00-3

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals
Denmark A/S**
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 08

PCI[®]
Til fagfolk