

**Hurtig mørtel****PCI Polyfix® 30 sek.**

til lynmontage og til tætning ved vandindtrængning

**Anvendelsesområde**

- Inde og ude.
- Til stopning af vandindtrængning.
- Til lukning ved rørgennemføringer etc.
- Til tætning af vandførende revner.

**Egenskaber**

- Hærdner efter ca. 30 sekunder, så vandindtrængning bliver hurtigt stoppet.
- Høj bøjetræk- og trykstyrke betyder, at den kan udsættes for både gang- og kørende trafik.
- Vandtæt
- Vej- og frostbestandig, derfor kan den anvendes både inde og ude
- Let at forarbejde, da den blot skal røres op med vand
- Chloridfri, forårsager ingen korrosion på stål

**Underlag**

Underlaget skal være rent, støvfrit og bæredygtigt. Før forarbejdningen forvandes underlaget grundigt. Undgå frit vand. Steder med vandgennembrud laves koniske med en mejsel og løse dele fjernes.

**Forarbejdning**

På grund af den meget korte afbindingstid på ca. 30 sekunder skal PCI Polyfix 30 sek. kun opblandes i små delmængder.

1. PCI Polyfix 30 sek. kommer i et rent blandekar, og der tilsættes vand i forholdet 3 dele PCI Polyfix 30 sek. til 1 del vand (efter volumen).
2. Med en spartel omrøres manuelt, indtil der opnås en homogen plastisk masse. Derefter skal den færdige montagemørtel straks forarbejdes.
3. Opblandet PCI Polyfix 30 sek.'s mørtel formes med hænderne på et glittebræt eller lignende, så den passer til gennembrudsstedet.
4. Så snart afbindingen begynder sættes det formede materiale hårdt fast på det rette sted.



5. Trykket fastholdes i ca. 2 minutter.
6. Overskydende mørtel fjernes med en murske eller lignende.

**Bemærk**

- PCI Polyfix 30 sek. må ikke blandes med andre mørtler eller bindemidler.
- Stivnet mørtel må ikke fortyndes med vand og kan ikke efter yderligere omrøring anvendes igen.
- Anbrudt emballage skal holdes helt tæt lukket.

**Rengøring**

Værktøj rengøres straks efter brug med vand. Udhærdnet materiale kan kun fjernes mekanisk.



Maj 2011 erst. aug. 2003

**BASF A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**Tekniske data:**

Materialebasis:	Specialcement med additiver.
Komponenter:	1-komponent
Densitet (frisk mørtel):	Ca. 2,1 kg/l
Forarbejdningstemperatur:	+5°C - +25°C (underlag og blandevand)
Blandingsforhold:	3 dele PCI Polyfix 30 sek. til 1 del vand (efter volumen) Til 1kg PCI Polyfix 30 sek. tilsættes ca. 240 ml vand
Forarbejdningstid*:	Ca. 30 sekunder efter blanding

\* Ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger denne tid.

**Opbevaring og holdbarhed**

Opbevares tørt og køligt i original emballage. Lagerholdbarheden er 9 måneder.

**Arbejds miljø**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**Mærkning**

Symbol: Xi, lokalirriterende

Indeholder: Portlandcement, danner calciumhydroxid ved vandtilsætning. Indeholder under 2 mg vandopløseligt chromat per kg tør cement.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

**MAL-kode (1993):** 00-4

**Yderligere informationer**

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF AS**

Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

**BASF AB**

Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Maj 2011 erst. aug. 2003

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk