

COLLOCRETE P-80

Jan. 09 repl. Aug. 06

Collocrete P-80 anvendes til injektionsmørtel og mørtel til understøbning.

Tekniske data	
Produkt:	Ekspansionsmiddel
Aktiv komponent:	Metal
Tørstofindhold:	100%
Chloridindhold:	<0,01%
Ækvivalent Na ₂ O:	<0,5%
Densitet:	Ca. 0,8 kg/ltr. (pakningsdensitet)
Udseende:	Gråt pulver

Egenskaber:

Collocrete P-80 reagerer med de basiske bestanddele og danner gasbobler.

Nedstående vejledning er retningsgivende og bør underbygges af forsøg, da mange faktorer kan indvirke på ekspansionen, f.eks. vandcementtal, betontemperatur og kornkurve.

Collocrete P-80 kan tørblendes med materialerne i 2 minutter.

Udstøbning bør ske inden 20 minutter.

Bivirkning ved overdosering: Ukontrolleret ekspansion.

Dosering:

Byggeplads:

Ekspansion

1/2 dåse(110 g) pr. 40 kg

cement = ca. 0 - 2%

1 - - = ca. 3 - 6%

2 dåser = ca. 5 - 10%

3 - - = ca. 8 - 15%

Fabriksbeton:

Ekspansion

0,2% af cementvægten = ca. 0 - 2%

0,4% af cementvægten = ca. 3 - 6%

0,8% af cementvægten = ca. 5 - 10%

1,2% af cementvægten = ca. 8 - 15%

Opbevaring:

Collocrete P-80 skal opbevares tørt og køligt i tæt tillukket emballage.

I original emballage er holdbarheden 12 måneder.

Levering: 215 g dåse

20 kg sæk

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning:

Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsbestemmelser.

PR-nr.: 1198531

Forbehold for ændringer og trykfejl.