

SCHAUMBILDNER 285

Jan. 09

Schaumbildner 285 bruges ved fremstilling af letvægtsbeton med frisk rumvægt ned til 400 kg/m³.

Tekniske data:	
Produkt:	Skumkoncentrat
Aktiv komponent:	Tensider
Chloridindhold:	<0,10%
Densitet:	1,02±0,01 kg/l
Udseende:	Klar gullig væske

Egenskaber:

Schaumbildner 285 bruges ved fremstilling af letvægtsbeton med frisk rumvægt ned til 400 kg/m³.

Produktet må ikke anvendes til spænbeton.

Dosering:

Tilladt dosering er 5 ml/kg cement.

Schaumbildner 285 blandes med vand i forholdet 1 del Schaumbildner 285 til 25 dele vand. Af denne blanding fremstilles skum med en rumvægt på 40-60 kg/m³. Fremstilling af skummet sker bedst på specialudstyr efter anvisning af BASF. En homogen mørtel laves af cement, vand og tilslag. Derefter tilsættes skummet, og der blandes omhyggeligt.

Opbevaring:

Schaumbildner 285 skal beskyttes mod frost og forurening.

I original emballage ved 20°C er holdbarheden 12 måneder.

Levering: 20 kg dunk

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Forbehold for ændringer og trykfejl.