

MELCURE

Apr. 08 erst. mar. 06

Melcure anvendes som membran på nyudstøbt og hærdnende beton.

Tekniske data	
Produkt:	Curing compound på vandbasis
Aktiv komponent:	Paraffinvoks
Tørstofindhold:	24,0±1,0%
Densitet:	0,97±0,01 kg/ltr.
pH-værdi:	8,5±0,5
Udseende:	Hvid væske

Egenskaber:

Melcure danner en membran, der nedsætter vandfordampningen fra betonoverfladen.

Dette bevirker:

- Færre revner
- Større holdbarhed
- Større vandtæthed
- Større styrke
- Stærke og støvfrie overflader
- Er ikke velegnet til beton, der skal efterbehandles

Brugsanvisning:

Melcure udlægges med sprøjte efter betonoverfladen er færdigbearbejdet. Det er vigtigt, at membranen udlægges ensartet over hele overfladen, der skal være mattør.

Skal membranen fjernes før en efterbehandling af betonen, vælges en metode, enten sandblæsning eller hedtvandsrensning, under hensyntagen til membranens indtrængningsdybde/påføringsstidspunkt.

Rengøring af værktøj efter brug foretages med vand.

Vejledende forbrug:

Retningsgivende forbrug: 200 ml/m²

Virkningsgrad: 78% TI-B 33

Opbevaring:

Melcure skal opbevares frostfrit, men bedst ved minimum +10°C og maximum +25°C.

I original emballage ved foreskrevet temperatur er holdbarheden 6 måneder.

Levering: 25 kg dunk.
200 kg tromle
Tank

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Forbehold for ændringer og trykfejl.