

RHEOFINISH 224 P

Sept. 07 erst. april 07

Rheofinish 224 P anvendes ved betonstøbning på byggeplads og i betonelementindustrien, samt til blandere, forme, transportbiler og redskaber.

Tekniske data	
Produkt:	Oliebaseret formolie
Aktive komponenter:	Estreolier af naturlige fedtsyrer og vegetabiliske olier
Densitet (20°C):	0,90±0,01 kg/ltr.
Viskositet (40°C):	15-20 cSt (Herzog)
Flammepunkt:	>100°C (ASTM D93)
Uklarhedspunkt:	Ca. -5°C (vurderet visuelt)
Flydepunkt:	Ca. -8°C (vurderet visuelt)
Udseende:	Gullig væske

Rheofinish 224 P er en vegetabilisk oliebaseeret formolie velegnet til betonstøbning i forme af stål, træ og kunststof.

Rheofinish 224P kan også anvendes som vedligeholdelsesmiddel til blandere, forme, transportbiler og redskaber.

Egenskaber:

- Nedsætter friktionen ved afformning
- Forlænger formens levetid
- Gør rensningen af de anvendte forme lettere
- Har svag eller ingen lugt

Brugsanvisning:

Rheofinish 224 P leveres brugsfærdig.

Inden påføring af formolie skal formen være omhyggeligt rensset.

Olien skal påføres i et tyndt, jævnt lag og dække hele formoverfladen. Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføringen kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

Ifyldning af betonen skal gøres omhyggeligt, så formolien ikke fjernes fra visse dele af formen.

I så tilfælde vil opstå partier, hvor beton og form vanskeligt skilles, hvilket kan afstedkomme skader på form og/eller beton.

Vejledende forbrug:

Rækkeevne er op til 40 m²/l (0,02 l/m²) - afhængigt af støbform og påføringsmetode.

Formoliens egentemperatur bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

Kompatibilitet:

Rheofinish 224 P må ikke blandes med andre formolieprodukter.

Galvaniseret apparatur bør ikke anvendes.

Frisk træ med stort indhold af harpiks og sukker kan medføre ødelæggende retardering af betonoverfladen.

RHEOFINISH 224 P

Opbevaring:

Rheofinish 224 P bør opbevares mellem 0°C og +30°C i tæt tillukket emballage og beskyttes mod direkte sollys.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 2 år.

Levering: 25 l dunk
208 l tromle
Palletank

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

Mærkning:

MAL-kode: 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.