

RHEOFINISH 350P

(MI-FORM 550)

April 07 erst. dec. 05

Rheofinish 350P anvendes ved betonstøbning på byggeplads og i betonelementindustrien.

Tekniske data	
Produkt:	Oliebaseret formolie
Aktive komponenter:	Ekstra paraffinadditiveret letflydende hvid mineralolie, vegetabilsk olie
Densitet (20°C):	0,83-0,85 kg/ltr.
Viskositet (40°C):	4,3-5,5 cSt (Herzog)
Flammepunkt:	>100°C (ASTM D93)
Uklarhedspunkt:	Ca. -8°C (vurderet visuelt)
Flydepunkt:	Ca. -15°C (vurderet visuelt)
Udseende:	Lysegul væske

Rheofinish 350P er en oliebaseeret formolie vel-egnet til betonstøbning i forme af stål, plywood, træ og kunststof. Rheofinish 350P anvendes også til støbning i opvarmede forme, ved steam curing samt i blandetårne.

Egenskaber:

- Nedsætter friktionen ved afformning
- Minimerer antallet af luftporer i overfladen
- Forlænger formens levetid
- Gør rensningen af de anvendte forme lettere
- Indeholder et tågedæmpende additiv, der mindsker udviklingen af olietåger
- Indeholder et rusthindrende additiv
- Har ubetydelig eller ingen lugt

Brugsanvisning:

Rheofinish 350P leveres brugsfærdig.

Inden påføring af formolie skal formen være omhyggeligt rensed.

Olien skal påføres i et tyndt, jævnt lag og dække hele formoverfladen. Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføring kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

Ifyldning af betonen skal gøres omhyggeligt, så formolien ikke fjernes fra visse dele af formen. I så tilfælde vil opstå partier, hvor beton og form vanskeligt skilles, hvilket kan afstedkomme skader på for og/eller beton.

Vejledende forbrug:

Rækkeevne er op til 40 m²/l (0,025 l/m²) - afhængigt af støbeform og påføringsmetode.

Formoliens egentemperatur bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

Kompatibilitet:

Rheofinish 350P må ikke blandes med andre produkter.

Galvaniserede apparatur bør ikke anvendes.

RHEOFINISH 350P

(MI-FORM 550)

Frisk træ med stort indhold af harpiks og sukker kan medføre ødelæggende retardering af betonoverfladen.

Opbevaring:

Rheofinish 350P bør opbevares mellem -2°C og +40°C i tæt tillukket emballage.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 2 år.

Levering: 208 l tromle
Palletank

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

Mærkning:

Symbol: Xn, sundhedsskadelig.

Indeholder: Destillater, hydrogenbehandlede lette paraffiner.

Kan give lungeskader ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11

www.basf-cc.dk