

FERROXON 810

Juli 08 erst. mar. 08

Ferroxon 810 anvendes til indfarvning af cement- og kalkbundne materialer.

Tekniske data:	
Produkt:	Pigment
Aktiv komponent:	Phtalocyanin blå
Tørstofindhold:	100%
Chloridindhold:	<0,1%
Ækvivalent Na ₂ O:	<0,1%
Vandopløseligt:	<0,5%
Pakkedensitet:	0,5-1 kg/ltr.
Partikeldensitet:	1,59 kg/ltr.
Varmeresistens:	30 min. ved 200°C
Udseende:	Mørkeblå pulver

Egenskaber:

Ferroxon 810 giver på grund af den meget store finhed kraftig indfarvning af materialet.

Dosering:

Minimum: 0,1% af bindemiddelindholdet

Maximum: 5% af bindemiddelindholdet

Normal: 1% af bindemiddelindholdet

Levering: 25 kg sæk

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Ferroxon 810 er CE-mærket i kategori A efter DS/EN 12878.

Bivirkning ved normaldosering: Ingen

Bivirkning ved overdosering: Styrkereduktion

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Farvevirkningen afhænger blandt andet af:

- Cementens farve (Hvid cement giver bedste resultat)
- Tilslaget farve
- Vandcementtallet

Opbevaring:

Ved tør opbevaring er holdbarheden 1 år.